

## PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH

číslo 40158

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PAROC Pro Slab 120
Zamýšlené/zamýšlená použití	Tepelná izolace pro stavební zařízení a průmysl
Výrobce	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
System/systemy POSV	System 1 pro reakci na oheň. System 3 pro další vlastnosti
Harmonizovaná norma	EN 14303:2009+A1:2013
Paziņotā(-ās) iestāde(-es)	č. 0809 - VTT Expert Services Ltd

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Helsinki 1.3.2015



Paroc Oy Ab, Technical Insulation  
Tommi Siitonen, Development Manager

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	DLE NORMY
<b>ROZMĚROVÁ STABILITA</b>		
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost	660 °C	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

<b>POŽÁRNÍ ODOLNOST A TEPELNÉ VLASTNOSTI</b>	
Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci	Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku Euroclass se vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám	Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace výrobku Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci	Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.
Tepelná odolnost vůči vysokým teplotám	Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.

## Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	DLE NORMY
<b>POŽÁRNÍ ODOLNOST</b>		
Reakce na oheň, Euroclass	A1	EN 14303:2009 (EN 13501-1)
<b>TEPELNÝ ODPOR</b>		
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, $\lambda_{50}$	0,042 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 100 °C, $\lambda_{100}$	0,046 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 200 °C, $\lambda_{200}$	0,060 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 300 °C, $\lambda_{300}$	0,081 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 400 °C, $\lambda_{400}$	0,110 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 500 °C, $\lambda_{500}$	0,147 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 600 °C, $\lambda_{600}$	0,192 W/mK	EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Rozměry a tolerance	T5	EN 14303:2009+A1:2013
<b>PROPUSTNOST VODY</b>		
Krátkodobá nasákavost vody $W_S, W_p$	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
<b>STOPOVÁ MNOŽSTVÍ VODOU ROZPUSTNÝCH IONTŮ A HODNOTA PH</b>		
Chloridové ionty, Cl <sup>-</sup>	< 10 ppm	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)