

ProRox WM 960

Popis výrobku


ProRox WM 960 jsou rohože z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí s jednostranně našitým drátěným pletivem. Rohože na pletivu ProRox WM 960 jsou vhodné zejména pro průmyslové izolace, jako jsou vysokotlaké parovody, opravy kolon, kotlů, pecí, kde se tuhé materiály těžko aplikují, a kde jsou vysoké požadavky na tepelnou odolnost izolace.

Dodržování předpisů

Rohože na drátěném pletivu ProRox WM 960 zcela vyhovují požadavkům stanoveným mezinárodně uznávanými normami (EN 14303).

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku												Norma
Součinitel tepelné vodivosti	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191	
Maximální provozní teplota	660 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň	EuroClass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová	100 kg/m ³												EN 1602
Absorpce vody	WS1 (\leq 1 kg/m ²)												EN 1609
Obsah chloridových iontů	CL10 (\leq 10 ppm)												EN 13468
Faktor difúzního odporu	$\mu = 1$												EN 14303
Odpor při proudění vzduchu	> 60 kPa.s/m ²												EN 29053
Kód výrobku	MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10												EN 14303



0575