




PLAIN

- PLAIN nabízí hladký bílý povrch vyhovující požadavkům na podhled s maximální světelnou odrazivostí
- Dobrá podélná zvuková neprůzvučnost (34 dB)
- Vynikající světelná odrazivost (88%)
- Ideální pro prodejní prostory



PLAIN

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Tloušťka (mm)		15	15	15														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																
Hmotnost		3,6 - 3.8 kg / m²																
Barva		Bílá																
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}$ podle EN ISO 11654 - Třída E <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.30</td></tr></table> NRC = 0.20 podle ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34\ dB}$ podle EN ISO 717-1																
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ														
Světelná odrazivost		88%																
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mK}$ podle EN 12667																
Odolnost vlhkosti		95% RH																
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1																
Indoor air quality		 A+	 E1	 IACG														
Cleanability																		
Sustainability	 EN ISO 14021 31 - 48%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q															

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit.
 Obratě se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete
 na našich webových stránkách.